

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



COMBICOLOR® MULTI-SURFACE



**Za direktnu primjenu na
različitim površinama**

- Direktno na površinu
- Temeljni premaz i boja u jednom
- Brzo sušenje
- Za unutarnju i vanjsku primjenu

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

COMBICOLOR® MULTI-SURFACE

OPIS

Rust-Oleum® CombiColor® Multi-Surface 7300 jedinstveni je proizvod na bazi otapala i modificiranih alkidnih smola, formuliran kao temeljni i završni premaz u jednom. Pruža odlično prijanjanje na većinu tipova površine. Ne sadrži olovo i kromate.

PREPORUČENA UPOTREBA

Rust-Oleum CombiColor Multi-Surface 7300 može se nanositi na različite površine kao što su, npr. drvo, metal, MDF, zid, pločice, većina krute plastike, stari beton, itd. Predlažemo da prije nanošenja boje na cijelu površinu, napravite probu na manje upadljivom mjestu. CombiColor Multi-Surface namijenjen je za primjenu kistom i valjkom. Metalne konstrukcije koje će biti izložene agresivnijem industrijskom okruženju predlažemo prethodno zaštititi temeljnim premazom Rust-Oleum CombiPrimer Anti-Corrosion 3369/3380.

TEHNIČKI PODACI

Gustoća (g/cm ³):	1.0-1.6 kg/l
Stupanj sjaja:	Sjajni, Mat, Saten
Stupanj sjaja pri 60°:	60° SJAJNI: >80% SATEN: 25-35% MAT: <10%
Suha tvar težinski:	SJAJNI: 65±2% SATEN: 76±2% MAT: 77±2%
Toplinska otpornost:	80°C (suhi uvjeti), pri povišenim temperaturama može doći do promjene u boji.

VRIJEME SUŠENJA PRI 20° C/RV 50%

Suho na dodir:	4 sata (20°C), 6 sati (10°C), 2 sata (30°C)
Suho za obradu:	8 sati (20°C), 16 sati (10°C), 6 sati (30°C)
Suho za premazivanje:	16 sati (20°C), 24 sata (10°C), 8 sati (30°C)
Potpuno suh:	7 dana (20°C), 14 dana (10°C), 5 dana (30°C)

PREPORUČENA DEBLJINA MOKROG FILMA

105 µm

PREPORUČENA DEBLJINA SUHOG FILMA

62 µm

TEORETSKA POTROŠNJA

9 - 10 m²/l pri 62 µm suhog filma po premazu, ovisno o nijansi.

PRAKTIČNA POTROŠNJA

Potrošnja u praksi ovisi o mnogim čimbenicima kao što su poroznost i hrapavost podloge i gubici materijala tijekom nanošenja.

PRIPREMA POVRŠINE

Ulja, masti i sva druga površinska onečišćenja uklonite lužnatim sredstvom za čišćenje u kombinaciji s odgovarajućim deterdžentima. Uklonite kamenac i hrđu koja se ljušti, oslabljene i labave premaze uklonite struganjem, žičanom četkom ili brušenjem. Dobro prijanjujuće premaze izbrusite na način da lagano ohrapavite površinu. Prije nanošenja ispitajte kompatibilnost sa starim premazom. Površina mora biti čista i suha tijekom nanošenja. Nove pocinčane (sjajne površine), površine od cinka i aluminija (nove i stare) moraju se prvo premazati CombiPrimerom 3302. Stare pocinčane (mat sivi izgled, gdje su izbile bijele mrlje) treba prvo očistiti kiselim sredstvom za čišćenje (npr. Rust-Oleum® SE108) ili mehaničkim struganjem s npr. ScotchBrite spužvom. Vrlo porozne površine treba zabrtviti prije nanošenja CombiColor® Multi-Surface..

UPUTE ZA PRIMJENU

Kako bi se osigurala homogenost, materijale za premazivanje treba dobro promiješati prije upotrebe.

UVJETI PRIMJENE

Temperatura zraka, podloge i premazanog materijala moraju biti između 5° i 35°C, a relativna vlažnost ispod 85%. Temperatura podloge mora biti najmanje 3°C iznad točke rosišta.

NANOŠENJE I RAZRJEĐIVANJE: KIST

Koristite kistove s prirodnom, dugom dlakom. Razrjeđivanje uglavnom nije potrebno.

NANOŠENJE I RAZRJEĐIVANJE: VALJAK

Koristite poliamidne (perlon) valjke kratkih niti 6-12 mm. Nanošenje valjkom može zahtijevati 2 sloja kako bi se postigla preporučena debljina suhog filma. Razrjeđivanje nije potrebno.

NANOŠENJE I RAZRJEĐIVANJE: ZRAČNIM PRSKANJEM

Nije preporučeno.

ČIŠĆENJE ALATA / MRLJA

Rust-Oleum Thinner 160.

SIGURNOSNI PODACI

HOS sadržaj:	350 g/l
HOS mješavine:	350 g/l
HOS kategorija:	A/i
HOS granična vrijednost:	500 g/l
Sigurnosne napomene:	Pogledati Sigurnosno Tehnički List i sigurnosne podatke na ambalaži.

ROK UPOTREBE

Najmanje 2 godine od datuma proizvodnje u neotvorenim limenkama, ako se čuvaju u suhim, dobro prozračenim prostorima na temperaturama između 5° i 35°C. Ne izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti.

UVOZNIK ZA RH/DISTRIBUTER:

BAČELIĆ™ d.o.o. Ulica Velimira Škorpika 24, Zagreb

Tel: +385 1 6641 092 ; Fax: +385 1 6447 733

e-mail: info@bacelic.hr, www.bacelic.hr

Datum izdavanja: 24/06/2022

Dostupne boje i veličine pakiranja: Molimo pogledajte odgovarajuću stranicu proizvoda na www.rust-oleum.eu za pregled stvarnih dostupnih boja i veličina pakiranja.

Odricanje od odgovornosti: Informacije sadržane ovdje su prema našem najboljem saznanju istinite i točne i dane su u dobroj vjeri, ali bez jamstva. Smatrat će se da se korisnik samostalno uvjerio u prikladnost naših proizvoda za njegovu/njezinu posebnu namjenu. Rust-Oleum Europe ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za posljedice ili slučajne štete. Proizvodi se moraju skladištiti, rukovati i primjenjivati pod uvjetima koji su u skladu s preporukama Rust-Oleum Europe detaljno navedenim u poslijednjoj kopiji Tehničkog lista proizvoda. Odgovornost korisnika je osigurati da imaju najnovije izdanje. Najnovije izdanje Tehničkog lista proizvoda dostupno je besplatno i može se preuzeti na www.rust-oleum.eu ili na zahtjev našem odjelu za korisničku podršku. Rust-Oleum Europe zadržava pravo promjene svojstava svojih proizvoda bez prethodne obavijesti.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

TorCoatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zeltem
Belgium
T: +32(0) 13 460 200
F: +32(0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu