

CHROMODEN PU 259

Chromoden®



VRSTA PROIZVODA

Ljepilo izrađeno na bazi reaktivne smole, punila i aditiva. Ne sadrži vodu ni otapala.

NAMJENA

Za lijepljenje parketa velikih dimenzija (dužice), lamparketa i parketa malih dimenzija (lamel parketi) na upijajuće i neupijajuće podloge, pločice od prirodnog kamena, keramičke pločice i metal. Pogodan za sisteme s podnim grijanjem. Dimenzije parketa koji se lijepi - duljina 250 cm, širina 14 cm.

VISKOZNOST

KOMP. A – 100 - 200 Pa s (RVT ISO 2555, A7/20/23°C)
KOMP. B – 160 - 240 mPa s (RVT ISO 2555, A2/50/25°C)

GUSTOĆA

KOMP. A – 1650 - 1700 kg/m³
KOMP. B – 1220 - 1260 kg/m³

PRIPREMA PODLOGE

Podloga mora biti ravna, fino obrađena, čvrsta i bez pukotina, dobro očišćena od prašine, masnoća i ostalih nečistoća. Betonska podloga mora biti stara minimalno 4-6 tjedana, a vlažnost betonske i cementne podloge može biti maksimalno 2% (karbidna metoda). Vlažnost drvene podloge i parketa može biti maksimalno 8±1%. Ako je podloga neravna, ravnjanje preporučamo izvršiti s NIVELIT PF ili NIVELIT PG samonivelirajućom masom (pogledati Tehnički list proizvoda za detalje primjene). Nakon što se masa osuši, prašinu uklonite usisivačem i nanosite Ljepilo. Zbog bolje prionjivosti i reducirane potrošnje Ljepila, jako upojne i porozne podloge preporučamo premazati s CHROMODENOM PR 25 (pogledati Tehnički list proizvoda za detalje primjene). Nakon što je premazana podloga suha na dodir nanosite Ljepilo (za cca 4-8 sati pri normalnim uvjetima za rad). Na podlogama koje odgovaraju standardima za polaganje drvenih podnih obloga upotreba CHROMODEN-a PR 25 nije obavezna.

PRIMJENA

Ako su Ljepilo ili parket bili izloženi nižim temperaturama preporučamo temperiranje najmanje 24 sata u prostoru u kojem se ugrađuju. U posudu sa komponentom A dobro umiješati komponentu B u omjeru 13:1,3 odnosno 9:0,9 (A:B). Ljepilo je najbolje miješati električnom bušilicom sa spiralnim mješačem. Ljepilo se na podlogu nanosi ravnomjerno pomoću lopatica nazubljena B3 ili B11 ovisno o vrsti parketa. Parket se polaže na sloj Ljepila, te se laganim

Zadnja izmjena: studeni 2021.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.

Chromos boje i lakovi d.d.
Radnička cesta 173d
10000 Zagreb, Hrvatska

Phone: +385 1 2410 666
Fax: +385 1 2405 512
www.chromos.eu

 **Chromos**

Chromoden®



guranjem i udaranjem učvrsti na mjestu. Između zida i položenog parketa ostavite cca 1-2 cm prostora koristeći klinove. Klinove uklonite po završetku radova. Ne hodati po parketu 24 h nakon polaganja. Alat nakon upotrebe treba mehanički očistiti ili po potrebi obrisati s Chromoden R 14. Pažnja: Chromoden R 14 je zapaljiv. Važno je napomenuti da se uvijek pripremi i nanosi samo onoliko ljepila koliko se može obraditi unutar ograničenog vremena upotrebe ljepila koje je oko 60-75 min na 20 °C. Vrijeme upotrebe se skraćuje na višim temperaturama i za veće količine ljepila, a produžuje na nižim temperaturama i za manje količine ljepila. Daljnja obrada (brušenje i lakiranje) može se nastaviti nakon 3 dana, kada slijepljeni spoj postigne i konačnu čvrstoću. Preporuča se pričekati 7-10 dana prije daljnje obrade radi kondicioniranja parketa.

VAŽNE NAPOMENE

- Načetu i neiskorištenu ambalažu dobro zatvorite i čim prije upotrijebite do kraja.
- Najbolji uvjeti za rad su pri temperaturi između +18°C i +25°C i relativnoj vlažnosti zraka ispod 65%. Minimalna temperatura podloge iznosi +15°C.
- Polaganje drvene obloge suhoće koja nije u skladu sa odgovarajućim standardima, uzrokovane naglim povećanjem vlažnosti zraka, može dovesti do šteta uslijed bubrenja drveta.

UTROŠAK

0,8-1,3 kg/m² - ovisno o vrsti parketa, glatkoći i upojnosti podloge i nazubljenja lopatice.

PAKOVANJE

Komponenta A: 9 kg i 13 kg
Komponenta B: 0,9 kg i 1,3 kg

USKLADIŠTENJE

U tvornički zatvorenoj ambalaži, u suhim i zračnim prostorijama na temperaturi od +5°C do +30°C. Trajnost: 18 mjeseci. Čuvati od vlage i direktnog izlaganja suncu.

Zadnja izmjena: studeni 2021.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.

Chromos boje i lakovi d.d.
Radnička cesta 173d
10000 Zagreb, Hrvatska

Phone: +385 1 2410 666
Fax: +385 1 2405 512
www.chromos.eu

 **Chromos**