



Den Braven

# Akril-W

Visokokvalitetno akrilno disperzivno brtvilo



## OPIS PROIZVODA

Zwaluw Akril-W je visokokvalitetno akrilno disperzivno brtvilo. Nakon primjene proizvod oblikuje mekanu plasto-elastičnu gumu isparivanjem vode iz brtvila.

## KLJUČNE PREDNOSTI

- Izvrstan omjer cijene i kvalitete
- Obojivo sa bojama na bazi vode i sintetičkim bojama
- Savršeno prijanjanje bez primjene primera čak i na vlažnim podlogama
- Za primjenu u zatvorenom i na otvorenom prostoru
- Bez mirisa
- Jednostavna primjena jednostavno čišćenje
- Ne uzrokuje koroziju na metalima

## PRIMJENA

Zwaluw Akril-W je posebno razvijen za brtvljenje spojnih zglobova u drvenim i metalnim prozorskim okvirima, te betonu i cigli. Spojevi između stepenica i zidova, između betona i stropnih elemenata, podnih letvica i prozorskih klupčica.

## UPUTE ZA UPOTREBU

Dobro osmišljen spoj je spoj sa dostatnom širinom da može primiti i preraditi pomicanje graničnih susjednih elemenata.

Dubina spoja bi uvijek trebala biti u točnom odnosu sa širinom spoja. Opće je pravilo omjer dubine spoja na prema širini spoja je 1:1 sa širinom spoja do 10 mm, sa minimalno 5mm u širini i dubini. Za spojeve šire od 10 mm, dubina je širina podjeljena sa 3 plus 6 mm. Za kompletan pregled, vidi tehnički list TB 122013.

## STVARANJE KOŽICE

<b>100% modul</b>	DIN 53504 S2	0,40 N/mm <sup>2</sup>
<b>Temperatura primjene</b>		+5°C to +40°C
<b>Baza</b>		Acrylic dispersion
<b>Stopa primjene</b>	@ Ø3 mm/4 bar	800 g/min
<b>Vrijeme stvrdnjavanja</b>		
<b>Gustoća</b>		1,71 g/ml
<b>Istezanje pri lomu</b>		240
<b>Protok</b>	ISO 7390	< 2mm
<b>Otpornost na mraz</b>		Up to -15°C
<b>Zajednički pokret</b>		12,5%
<b>Tvrdoća Shore A</b>	DIN 53505/ ISO 868	30
<b>Formiranje kože</b>	@+23°C/50% RH (DBTM 16)	7 minutes DBTM 16
<b>Otpornost na temperaturu</b>		-20°C to +75°C
<b>Vlačna čvrstoća</b>		0,40 N/mm <sup>2</sup> (DIN 53504)

## OGRANIČENJA

- Nije prikladno za kontinuiranu izloženost vodi, Nije prikladno za PE, PP, PC, PMMA, PTFE, meke plastike, neoprenske i bitumenske podloge, \*Primjena na otvorenom prostoru samo kod dobrih vremenskih uvjeta. Sušenje barem 5 sati nakon primjene

## PRIPREMA POVRŠINE

Temperatura primjene +5°C do +40°C (odnosi se na okolinu i podlogu). Sve podloge moraju biti čiste, suhe, bez prašine, masti i čvrste. Podloga se čisti od labavih čestica, porozne podloge ne moraju biti sasvim suhe. Na vrlo porozne podloge kao što su: gips, porobeton, vapnenac itd., prvo se nanosi primer sa mješavinom 1 udio Zwaluw Akрил-W i 2 udjela vode. Preporučuje se testiranje prijanjanja prije primjene. Završna obrada i zaglađivanje sa vodom.

## MOGUĆNOSTI BOJENJA

Zwaluw Akрил-W je obojiv nakon što se brtvilo potpuno osuši. Tijekom sušenja će proizvod kalirati, što može prouzročiti pucanje boje. Izvrсна obojivost sa bojama na bazi vode i sintetičkim bojama. Bojanje sa bojama na bazi vode uz prethodnu obradu primerom može prouzročiti pucanje boje. Preporučujemo testiranje kompatibilnosti sa bojom prije primjene.

## ČIŠĆENJE

Nakon primjene alat očistiti vodom. Ruke očistiti Zwaluw Wipes maramicama i/ili vodom i sapunom.

## PAKIRANJE

Za postojeće veličine pakiranja, molim Vas kontaktirajte Bostikovog prodajnog predstavnika.

## BOJE


Za postojeće boje, molim Vas kontaktirajte Bostikovog prodajnog predstavnika.

## ROK TRAJANJA

Skladištiti se u neotvorenom, originalnom pakiranju između +5°C i +25°C, vijek trajanja do 18 mjeseci nakon datuma proizvodnje. Skladištenje na suhom mjestu.

## BOSTIK CERTIFIKATI

- A+ French VOC Regulation
- EN 15651-1: F-EXT-INT 12.5P
- Emission EC1 Plus – very low emission



## ZDRAVLJE I SIGURNOST

Podatkovni list o proizvodu, zdravlju i sigurnosti se prije primjene mora pročitati i razumijeti. Raspoloživo na zahtjev putem webstranica Den Bravena.

## JAMSTVO

Bostik jamči da je proizvod sukladan specifikaciji u okviru vijeka trajanja

## ODRICANJE

Informacije u ovom dokumentu i u svim našim tiskanim i digitalnim objavama se temelje na trenutnoj razini znanja i iskustva. Bostik se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve pogreške, netočnosti ili uredničke greške koje su posljedica tehnoloških promjena ili istraživanja između datuma izdavanja ovog dokumenta i datuma stjecanja proizvoda. Bostik zadržava pravo izmjene formulacija. Prije nanošenja proizvoda, korisnik se mora upoznati sa podacima iznesenim u ovom dokumentu i / ili sa dokumentacijom naših ostalih proizvoda. Korisnik provodi sva potrebna testiranja prije nanošenja proizvoda kako bi se uvjerio da je proizvod pogodan za primjenu. Način primjene, uvjeti skladištenja i transporta su izvan naše kontrole i stoga izvan naše nadležnosti. Ne preuzimamo odgovornost po podatkovnom listu o proizvodu. Isporuка će se izvršiti samo sukladno našim uvjetima isporuke i uvjetima plaćanja. Informacije u tehničkom listu su informativne i nisu potpune.