

CHROMODEN PR 25

Chromoden®



VRSTA PROIZVODA

CHROMODEN PR 25 je impregnacija na bazi izocijanata i dodataka.

NAMJENA

Za impregniranje upojnih i neupojnih podloga prije lijepljenja parketa sa ljepljivima na bazi poliuretana, i to:

- za otprašivanje podloge
- za učvršćivanje cementnih podloga
- za blokadu zaostale vlage iz podloge do max. 3% (karbidna metoda)

VRIJEME SUŠENJA (POČETNO)

Čca 4-8 sati ovisno o temperaturi i relativnoj vlažnosti zraka. Optimalni uvjeti za rad su pri temperaturi između +18 °C i +25 °C i relativnoj vlažnosti zraka ispod 65%.

PRIPREMA PODLOGE

Podloga mora biti ravna, fino obrađena, čvrsta i bez pukotina, dobro očišćena od prašine, masnoća i ostalih nečistoća. Ostatke ljepljiva sa stare podloge mehanički uklonite u što većoj mjeri. Prašinu i sitne nečistoće uklonite koristeći odgovarajući usisivač. Minimalna temperatura podloge iznosi +15 °C.

PRIMJENA

Impregnaciju je prije upotrebe potrebno dobro protresti. Preporučujemo CROMODEN PR 25 primijeniti s valjkom ili četkom jednakomjerno u jednom sloju na način da impregnaciju izlijete u čistu posudu prikladnu za umakanje valjka ili četke. Pri radu koristite mrežicu za otiranje valjka. Kako impregnacija otvrdnjava s vlagom iz zraka, nakon upotrebe potrebno je ostatak dobro zatvoriti i čim prije upotrijebiti do kraja. Kada se Chromoden PR 25 koristi za otprašivanje podloge razrjeđuje se u omjeru: 2 dijela Chromoden PR 25: 1 dio Chromoden R 14. Kada se Chromoden PR 25 koristi za učvršćivanje podloge koristi se nerazrijeđen u jednom sloju. Chromoden PR 25 može se koristiti za blokadu zaostale vlage iz podloge do max. 3% (karbidna metoda, cementni estri si bez podnog grijanja) pri čemu je potrebno pridržavati se slijedećeg: za izrazito upojne i upojne podloge koristiti nerazrijeđeni PR 25 u dva sloja, te ako ni nakon dva sloja primjera niste dobili staklasti izgled

Zadnja izmjena: studeni 2021.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.

Chromos boje i lakovi d.d.
Radnička cesta 173d
10000 Zagreb, Hrvatska

Phone: +385 1 2410 666
Fax: +385 1 2405 512
www.chromos.eu



Chromoden®



površine (izrazito upojne podloge) ponoviti postupak s još jednim slojem primera. Na slabo upojne podloge nanijeti PR 25 u tri sloja – za prvi sloj koristiti razrijeđen PR 25 s Chromoden R 14 u omjeru 1:1; pri nanosu druga dva sloja koristiti nerazrijeđeni PR 25. Da bi osigurali dobru vezu između ljepila i glatke površine primera uputno je koristiti kvarcni pijesak. Proizvod ne izljevajte direktno na podlogu kako biste izbjegli lokalno zasićenje. Alat nakon upotrebe treba mehanički očistiti ili po potrebi obrisati s Chromoden R 14. Pažnja: Chromoden R 14 je zapaljiv.

UTROŠAK

0,10-0,15 l/m² – za otprašivanje podloge

0,18-0,23 l/m² – za učvršćivanje podloge

0,18-0,23 l/m² po sloju – za blokadu vlage

Potrošnja Chromoden PR 25 ovisi o poroznosti i upojnosti podloge.

PAKIRANJE

Limena ambalaža á 4 l.

HOS KAT. I GRANIČNA VRIJEDNOST

A (h), 750 g/l (2010); proizvod sadrži max 700 g/l.

SKLADIŠTENJE

U tvornički zatvorenoj ambalaži, u suhim i zračnim prostorijama na temperaturi od +5 °C do +30 °C. Trajnost: 12 mjeseci. Čuvati od direktnog izlaganja suncu.

Zadnja izmjena: studeni 2021.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.

Chromos boje i lakovi d.d.
Radnička cesta 173d
10000 Zagreb, Hrvatska

Phone: +385 1 2410 666
Fax: +385 1 2405 512
www.chromos.eu

